

**INFORMACE O MATERIÁLU**

<b>NÁZEV:</b>	<b>SOMAX 200 (17254A)</b>
<b>POUŽITÍ:</b>	Oděvy pro zdravotnictví

<b>POPIS TKANINY:</b>	<b>CHARAKTERISTIKA</b>
Složení	100 % bavlna
Gramáž	200 g/m2 EN 12127
Jemnost příže (Ne)	osnova: 20s útek: 20s
Dostava (nití / inch)	osnova: 112 útek: 56 EN 1049-2
Vazba	kepr 3/1 ČSN 8020
Šíře	150 cm EN 1773

<b>TECHNICKÉ INFORMACE</b>	<b>ZKUŠEBNÍ METODY A JEJICH VÝSLEDKY</b>	
	Testová metoda	Výsledky
Pevnost v tahu osnova útek	ISO 13934-1	700 N 450 N
Srážlivost při praní 95°C	ISO 6330/1A (95°C)-D	osnova & útek (+/- 3%)
Odolnost vůči oděru (Martindale)	ISO 12947-2	> 20,000

<b>STÁLOBAREVNOST</b>	<b>ZKUŠEBNÍ METODY A JEJICH VÝSLEDKY</b>	
	Norma	Výsledky
Otěr za sucha	EN ISO 105 - X12	4
Otěr za vlhka	EN ISO 105 - X12	3
Chemické čištění (změna barvy)	EN ISO 105 - D01	4
Praní: změna barvy zapouštění (Pes+col)	EN 20105 - C01:C05	4 4
Stálost za světla (škála 1-8)	EN ISO 105 - B02	4-5
V potu: alkalickém kyselém	EN ISO 105 - E04 EN ISO 105 - E04	4 4

<b>TECHNICKÉ NORMY:</b>	<b>EN 13688, ENV 14237</b>
-------------------------	----------------------------

**Symbyly pro údržbu:****ISO 9001 REGISTRované SPOLEČNOSTI****Ökotex Standard 100**

Hodnoty v tomto materiálovém listu jsou pouze orientační a mohou se lišit dle odstínu.

Datum vyhotovení: 25.1.2016